

153, Rue du Général de GAULLE
68440 Habsheim -France

Tél : +33(0) 389 443 868 Fax : +33(0) 389 650 595

Nr: 8149

BEZEICHNUNG / DESIGNATION

745N-Ag600-2.00mm

ELASTOMER TECHNISCHE DATEN / COMPOUND CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics	Einheit / Unit	Norm / Standard	Ist Wert / Values
Elastomer	Bauart/Type	/	NBR / PVC
Farbe / Color	/	/	Rot / Red

GEWEBE TECHNISCHE DATEN / FABRIC CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics	Einheit / Unit	Norm / Standard	Ist Wert / Values
Material / Fiber	Bauart/Type	/	Polyamide 6.6
Fahdenzahl(KetteXSchuss) Count(WarpXWeft)	Zahl/cm - Number/cm	NF EN 1049-2	10.5 x 10.5
Dicke / Thickness	mm	ISO 5084	~ 0.35

MEMBRANSTOFFE TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics	Einheit / Unit	Norm / Standard	Ist Wert / Values
Dicke / Thickness	mm	ISO 2286-3	2.00 +/- 0.20
Flächengewicht / Surface density	g/m ²	ISO 2286-2	2220
Berstfestigkeit/Bursting Strength	N/mm	Mol 23 / Mol 31	79

Medium Beständigkeit / Resistance to fluids		ISO 1817	
Quellung/Immersion	PENTANE 72Std/25°C	%Gewicht/Weight	+3.1
Rücktrocknung/Drying	96Std/40°C	"	-4
Quellung/Immersion	FAM B 72Std/25°C	"	+48
Rücktrocknung/Drying	3Std.100°C	"	-8
Quellung/Immersion	IRM 903 72Std/100°C	"	+7.5

Glasübergangstemperatur / DSC	°C	ISO 11357-1	-23
-------------------------------	----	-------------	-----

Querdichtheit / Antiweaking	Ja/Yes - Nein/No	MOL 8	Nein / No
-----------------------------	------------------	-------	-----------

Erstell Datum / Date of Creation
23/07/2003

Änderungsdatum / Updating
28/11/2016

Erstell vom Labor
Edited by the Laboratory :
A.DUMONT

Akzeptiert vom Leiter Entw.Material
Checked by the Material R&D Manager:
J.L BARRAU

Die Werte sind Mittelwerte aus mehreren Einzelmessungen. Alle technischen Angaben auf den Hinweisblättern .
Beruhen auf Versuchs und Anwendungserfahrungen. Eine Gewähr lässt sich hiervon ableiten.
The values written above are averaged values from results of several samples.
All these values are given for information. No warranty can follow from this document.

. EIGENTUM DER FIRMA EFFBE FRANCE. ES DÜRFEN WEDER DUPLIKATE GEMACHT NOCH AN DRITTE WEITERVERMITTEL WERDEN OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG.
THIS IS THE PROPERTY OF EFFBE FRANCE.THE REPRODUCTION AND THE TRANSMISSION TO AN OUTSIDER ARE FORBIDDEN.